



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014015302 от «09» января 2014 г.

Наименование	X PHAZOL 7 (SK PHAZOL 7)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V310	Дата отбора образцов	2014-01-09 17:00
Номер партии	10401101	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8364	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	10,5-13,5	13,01	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	не нормируется	3,170	ASTM D 445
Температура вспышки, °C	не менее 180	218	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -21,0	-35,0	ASTM D 97
Цвет	не менее +30	30	ASTM D 156
Содержание серы, ppm	не нормируется	1,0	ASTM D 2622
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.