



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2017079523 от «19» июля 2017 г.
Моторное масло ZIC X7 LS 5W-30

Наименование	ZIC X7 LS 5W-30	Номер образца	LB-V 314
Номер партии	14707201	Дата отбора образца	19.07.2017

№	Наименование показателя	Нормы ТР ТС	Нормы по спецификации	Результаты испытаний *	Метод испытания
1	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	-	261 **	ГОСТ 30852.5
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	-	230 **	ГОСТ 4333
3	Содержание механических примесей, %масс	не более 0,03	-	0,02 **	ГОСТ 6370
4	Плотность при 15°С, г/см ³	-	не нормируется	0,8521	ASTM D 1298
5	Внешний вид	-	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
6	Цвет по ASTM	-	не более 4,0	L2,5	ASTM D 1500
7	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	не нормируется	71,27	ASTM D 445
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	-	11,5-12,5	11,98	ASTM D 445
9	Индекс вязкости	-	не менее 120	165	ASTM D 2270
10	Температура вспышки, °С	-	не менее 200	236	ASTM D 92
11	Температура потери текучести, °С	-	не выше -30	-42,0	ASTM D 97
12	Щелочное число, мгКОН/г	-	не менее 7,0	8,0	ASTM D 2896
13	Пенообразование: склонность / стабильность: - 24°С - 90°С - 24°С	- - -	10 / 0 30 / 0 10 / 0	10 / 0 20 / 0 10 / 0	ASTM D 892
14	Окислительная стабильность: - O-S Лакирование - O-S рейтинг, балл - O-S TAN	- - -	легкое лакиров. не более 1,5 не более 1,6	нет лакиров. 0,98 -0,41	ASTM D 4742
15	Динамическая вязкость при пуске при -30 °С (имитатор холодного пуска), МПа*с	-	не более 6600	6100	ASTM D 5293
16	Динамическая вязкость при прокачивании при -35 °С, МПа*с	-	не более 60000	30972	ASTM D 4684

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839

** – результаты испытаний лаборатории ООО «МИЦ ГСМ»

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта при условии соблюдения надлежащих условий хранения.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.



Декларация соответствия ТС № RU Д-KR.AB29.B.32100 с 03.10.2016 г. по 02.10.2019 г.