



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 2017074697 от «09» июня 2017 г.
Гидравлическое масло ZIC Vega X 32

Наименование	ZIC Vega X 32	Номер образца	LB-V307
Номер партии	07706121	Дата отбора образца	09.06.2017

№	Наименование показателя	Нормы ТР ТС	Нормы по спецификации	Результаты испытаний *	Метод испытания
1	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	-	263 **	ГОСТ 30852.5
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	-	235 **	ГОСТ 4333
3	Содержание механических примесей, %масс	не более 0,03	-	0,02 **	ГОСТ 6370
4	Плотность при 15°С, г/см ³	-	не нормируется	0,8450	ASTM D 1298
5	Внешний вид	-	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
6	Цвет по ASTM	-	не нормируется	L0,5	ASTM D 1500
7	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	28,8-35,2	31,10	ASTM D 445
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	-	не нормируется	6,081	ASTM D 445
9	Индекс вязкости	-	не менее 140	147	ASTM D 2270
10	Кислотное число, мгКОН/г	-	не нормируется	0,70	ASTM D 664
11	Температура вспышки, °С	-	не менее 200	240	ASTM D 92
12	Температура потери текучести, °С	-	не выше -36,0	-42,0	ASTM D 97
13	Водоотделение, мин	-	не более 20	10	ASTM D 1401
14	Защита от коррозии, вода	-	положительно	положительно	ASTM D 665
15	Пенообразование: склонность / стабильность:	-	-	-	ASTM D 892
	- 24°С	-	50 / 0	10 / 0	
	- 90°С	-	50 / 0	20 / 0	
	- 24°С	-	50 / 0	10 / 0	
16	Реакционность	-	нейтрален	нейтрален	-

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839
** – результаты испытаний лаборатории ООО «МИЦ ГСМ»

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта при условии соблюдения надлежащих условий хранения.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.



Декларация соответствия № TC RU Д-KR.AB29.B.43373 с 09.06.2117 г. по 08.06.2020 г.