



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014041969 от «04» апреля 2014 г.

Наименование	CROWN GREASE EP 0 (CROWN GREASE EP 0)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	V-103	Дата отбора образцов	2014-04-04 09:00
Номер партии	41404021	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Температура каплепадения, °С	не менее 170	208	ASTM D 566
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (0 тактов)	не нормируется	365	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (60 тактов)	355-385	360	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (100000 тактов)	не более 430	365	ASTM D 217
Цвет по GR	коричневый	коричневый	Визуальная оценка
Коррозия меди, 24 ч при 100 °С	нет коррозии	нет коррозии	ASTM D 445
Потери на испарение, 99 % масс	не более 1,5	0,25	ASTM D 972
Содержание твердых частиц 25	не более 3000	1200	ASTM D 1404
Содержание твердых частиц 75	не более 500	100	ASTM D 1404
Содержание твердых частиц 125	не более 0	0	ASTM D 1404
Окислительная стабильность, 100 ч, кг	не более 1,0	0,26	ASTM D 942
Нагрузка Тимкена, кг	не менее 10,9	15,9	ASTM D 2509
Класс	не более А	А	ASTM D 4636

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея,
тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.