



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014025390 от «13» февраля 2014 г.

Наименование	SK SPIN 15 (SK SPIN 15)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V307	Дата отбора образцов	2013-02-13 15:00
Номер партии	07402141	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8354	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Цвет по ASTM	не более 2,0	L0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	13,5-16,5	15,23	ASTM D 445
Температура вспышки, °C	не менее 160	218	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -17,5	-50,0	ASTM D 97
Коррозия меди, 3ч при 100°C	не более 1-b	1-a	ASTM D 130
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.