

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014012780 от «18» декабря 2013 г.

Наименование	SK WHEEL BEARING GREASE 3 (CROWN GREASE WBG)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	V-203	Дата отбора образцов	2013-12-18 09:00
Номер партии	61312161	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Температура каплепадения, °С	не менее 300	320	ASTM D 566
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (0 тактов)	не нормируется	238	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (60 тактов)	220-250	242	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (100000 тактов)	не более 375	312	ASTM D 217
Цвет по GR	не нормируется	желтый	Визуальная оценка
Коррозия меди, 24 ч при 100°С	отсутствие	отсутствие	ASTM D 4048
Потери на испарение, % об	не более 2,0	0,12	ASTM D 972
Наличие твердых частиц 10	не более 5000	500	ASTM D 1404
Наличие твердых частиц 25	не более 3000	100	ASTM D 1404
Наличие твердых частиц 75	не более 500	0	ASTM D 1404
Наличие твердых частиц 125	не более 0	0	ASTM D 1404
Окислительная стабильность, 100 ч	не более 0,4	0,14	ASTM D 942
Сепарация масла, %	не более 4,0	1,2	ASTM D 1742
Вымывание воды, %	не более 5,0	1,2	ASTM D 1264
Склонность к утечке, г	не более 5,0	0,4	ASTM D 1263
Класс	не более А	А	ASTM D 4636
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.