

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
№ 2014015302 от «09» января 2014 г.

Наименование	X PHAZOL 24 (SK PHAZOL 24)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V310	Дата отбора образцов	2014-01-09 17:00
Номер партии	10401101	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	не нормируется	0,8464	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	не нормируется	48,57	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,5-8,1	7,826	ASTM D 445
Индекс вязкости	не менее 123	129	
Температура вспышки, °C	не менее 240	252	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -12,0	-15,0	ASTM D 97
Цвет	не менее 27	30	ASTM D 156
Содержание серы, ppm	не нормируется	1,0	ASTM D 2622
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.