

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014042065 от «11» марта 2014 г.

Наименование	EXPORT ZIC 2T (ZIC 2T)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V312	Дата отбора образцов	2014-03-11 15:00
Номер партии	12403121	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Относительная плотность по API при 60°F	не нормируется	31,1	ASTM D 1298
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8698	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	не нормируется	47,09	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,5-8,7	7,862	ASTM D 445
Индекс вязкости	не менее 145	137	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	не менее 90	106	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -25,0	-37,5	ASTM D 97
Щелочное число, мгКОН/г	не нормируется	1,41	ASTM D 2896
Сульфатная зольность, %масс	не нормируется	0,13	ASTM D 874
Коррозия меди, 3 ч при 100°C	не более 1b	1a	ASTM D 130
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.