

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014041969 от «04» апреля 2014 г.

Наименование	CROWN GREASE EP 2 (CROWN GREASE EP 2)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	V-103	Дата отбора образцов	2014-04-04 09:00
Номер партии	41404021	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Температура каплепадения, °С	не менее 170	250	ASTM D 566
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (0 тактов)	не нормируется	272	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (60 тактов)	265-295	285	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (100000 тактов)	не более 375	311	ASTM D 217
Цвет по GR	коричневый	коричневый	Визуальная оценка
Коррозия меди, 24 ч при 100 °С	нет коррозии	нет коррозии	ASTM D 445
Потери на испарение, 99 %масс	не более 1,5	0,18	ASTM D 972
Содержание твердых частиц 25	не более 3000	1400	ASTM D 1404
Содержание твердых частиц 75	не более 500	200	ASTM D 1404
Содержание твердых частиц 125	не более 0	0	ASTM D 1404
Окислительная стабильность, 100 ч, кг	не более 1,0	0,26	ASTM D 942
Сепарация масла, 100%	не более 5,0	3,9	ASTM D 1742
Вымывание, 38%	не более 10,0	3,6	ASTM D 1264
Класс	не более А	А	ASTM D 4636
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.