

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014030598 от «18» февраля 2014 г.

Наименование	CROWN GREASE EP 2 (CROWN GREASE EP 2)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	V-103	Дата отбора образцов	2014-02-18 09:00
Номер партии	41402171	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Температура каплепадения, °С	не менее 170	250	ASTM D 566
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (0 тактов)	не нормируется	274	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (60 тактов)	265-295	275	ASTM D 217
Пенетрация при 25 °С, мм ² /с (100000 тактов)	не более 375	331	ASTM D 217
Цвет по GR	коричневый	коричневый	Визуальная оценка
Потери на испарение, %об	не более 1,5	0,20	ASTM D 972
Наличие твердых частиц 25	не более 3000	1500	ASTM D 1404
Наличие твердых частиц 75	не более 500	200	ASTM D 1404
Наличие твердых частиц 125	не более 0	0	ASTM D 1404
Окислительная стабильность, 100 ч	не более 1,0	0,29	ASTM D 942
Нагрузка Тимкена, кг	не менее 15,9	18,1	ASTM D 2509
Сепарация масла, %	не более 5,0	2,3	ASTM D 1742
Вымывание воды, %	не более 10,0	2,4	ASTM D 1264
Класс	не более А	А	ASTM D 4636
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.