

## Применение

- Смазка для тяжело нагруженных открытых зубчатых передач, приводов мельниц, работающих на горно-обогатительных комбинатах. Также рекомендуется для шариковых и роликовых подшипников и подшипников скольжения.

## Спецификация

- DIN 51502 классификация: KPGOG0.5N-30.
- ISO 6743 классификация: ISO-L-XCDIB0.5.

## Преимущества

- Превосходные свойства при тяжелом режиме работы.
- Не содержит битумов.
- Хорошая защита от коррозии.
- Длительный срок службы.
- Не содержит каких-либо твердых частиц.
- Устойчив к воздействию температуры до 150 °С.

## Состав

- Комплексная кальциево-литиевая смазка на основе минерального масла, обогащенная:
- Антиоксидантами.
- Противозадирными присадками.
- Ингибиторами коррозии.

## Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Тип загустителя			Комплекс литий / кальций
Класс вязкости NLGI	-	-	0.5
Пенетрация в рабочем состоянии, 25°C			
150 г, 5 с	D 217		
60 проходов	-	0.1 mm	362
Температура каплепадения	D 566	°C	260
Тест SKF Emcor	DIN 51802	-	пройден
SKF Emcor WWO, дист. вода	-	-	пройден
Тест SKF R2F A	-	-	пройден
Нагрузка сваривания	IP 239	N	>7500
Кин. вязкость базового масла, при 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	800

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.