

# Q8 Haydn 150

### Применение

- Рекомендуется для широкого спектра гидравлического оборудования.

### Спецификации

- ISO 11158, category HM
- DIN 51524 part 2, category HLP
- ISO 6743-4, category HM
- DIN 51517-2, category CL

### Преимущества

- Улучшенные противоизносные характеристики, основанные на присадке диакилдитиофосфат цинка.
- Увеличенный срок службы благодаря высокой термической и окислительной стабильности, даже при высоких температурах.
- Лёгкость в эксплуатации благодаря уникальной комбинации свойств: превосходной деэмульгируемости, пеноотделению, деаэрирующим свойствам, гидролитической стабильности и улучшенной фильтруемости.
- Рекомендуется также для использования в промышленном оборудовании: винтовые воздушные компрессоры и не сильно нагруженные редуктора.

### Рекомендации

- Q8 Haydn 150 отвечает требованиям основных производителей гидравлического оборудования.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости ISO	-	-	150
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м <sup>3</sup>	887
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	150
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	14,70
Индекс вязкости	D 2270	-	97
Температура вспышки	D 92	°C	262
Температура застывания	D 97	°C	-24
Коррозия меди, 3 ч, 100 °C	D 130	-	1
Тест на ржавление, Метод. А и В, 24 ч	D 665	-	выдерживает
Кислотное число	D 974	мг КОН/г	0,3
Эмульсия, Дистил. вода, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0 (15)
Отделение воздуха, 50 °C	DIN 51381	мин	-
5 мин продувка, посл. 1/2/3	D 892	мл	5/10/5
10 мин отстаивание, посл. 1/2/3		мл	0/0/0
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	ступеней нагрузки	12
Окисление, время до TAN =2,0	D 943	ч	-

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

