

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460

100% синтетическое (ПАО) индустриальное редукторное масло

ОДОБРЕНИЯ

WIKOV MGI

Danieli 0.000.001

FLSmidth MAAG Gear AG

SMS group SN 180-2

LOESCHE

Dana Brevini

Eickhoff

Siemens Flender rev. 15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

AIST 224

AGMA 9005-E02

DIN 51517-3 (CLP)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460 – полностью синтетическое индустриальное редукторное масло, изготовленное из высококачественных базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок. Разработано для использования в закрытых редукторах, работающих при высоких нагрузках и температурах, а также там, где требуется улучшенная стойкость к выдавливанию масла (EP свойства). Может применяться в широких интервалах температур и нагрузок.

Масло **ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460** обеспечивает стабильную работу оборудования при температурах от -30 до +130 °C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460 применяется в закрытых редукторах (с прямозубыми, коническими и червячными шестернями), приводах мешалок, редукторах центрифуг и экструдеров, для смазывания подшипников скольжения и качения, а также для использования в циркуляционных системах и системах смазывания масляным туманом и разбрзгиванием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение времени простоя оборудования вследствие увеличенных сроков замены
- 100% синтетическое масло с высоким индексом вязкости
- Срок службы превосходит показатели для лучших минеральных масел
- Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагрузках

Наименование продукта при заказе:

Масло редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460, СТО 79345251-135-2017

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 460
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	48,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	424
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	251
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-25
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,35

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернейшнл»

v.1.0_10.12.2018* Стр. 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

Россия, 119180, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон: (495) 627-40-20 www.lukoil-masla.ru
Факс: (495) 981-76-84

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

