



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Hidrotec WR HLP – гидравлические масла с высоким уровнем эксплуатационных свойств. Изготавливаются на основе смеси высокоочищенных минеральных базовых масел с добавлением композиции присадок, обеспечивающих высокие противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные, антипенные, деэмульгирующие и вязкостные эксплуатационные свойства.

Область применения

Rosneft Hidrotec WR HLP предназначены для применения в гидросистемах промышленного и станочного оборудования различных видов (прессы, литьевые машины, тяжелые манипуляторы, роботы и т.д.), мобильной техники (экскаваторы и краны и т.д.), а также в судовых гидросистемах, работающих при высоких механических и тепловых нагрузках в условиях сильного обводнения.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150

Спецификации и одобрения:

DIN 51524-2 (HLP)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность способствует сокращению простоев и затрат на обслуживание, благодаря поддержанию чистоты системы и уменьшению отложений, что увеличивает срок службы масла и фильтров;
- Деэмульгирующие свойства масла позволяют эффективно отделять воду в гидравлической системе и применять масло даже в условиях повышенного обводнения;
- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно предотвращает коррозию при попадании воды в систему;
- Отличные антипенные свойства уменьшают риск попадания воздуха в рабочую часть системы, поддерживают стабильность защитной масляной пленки в узлах трения.

ФАСОВКА

20 л, 216,5 л.



Расширенный интервал замены



Снижает негативные эффекты, вызываемые присутствием воды



Эффективно продлевает срок службы механизмов



Высокие деэмульгирующие свойства



Отличается низким пенообразованием

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Gidrotec WR HLP				
		32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105	101	100	100	96
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1	1,5	2,0	2,5	3,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ASTM D892	20	20	20	20	20
		30	30	30	30	30
		20	20	20	20	20
Деэмульгирующие свойства: время расслоения эмульсии на 40 мл масла, 38 мл воды и 2 мл эмульсии: При 54 °С, мин, не более При 82 °С, мин, не более	ASTM D1401	5	5	5	-	-
		-	-	-	5	5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	202	210	215	222	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20	-18	-15	-13	-12