



Испаряющееся смазочное масло **LIKSIR MW ES 40**

Техническое описание TDS/MWES40/09.22

Испаряющееся смазочное масло для выполнения операций формования листовой стали, меди и алюминия

Представляет собой летучую фракцию синтетического масла со специальным сочетанием присадок, повышающих смазывающую способность. Испаряется естественным образом в процессе формования. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра, пульверизатора, путем погружения или орошения. При нанесении тонким слоем остатки масла на поверхности после операций формования практически не обнаруживаются, формованные детали не требуют обезжиривания перед сваркой или соединением. Обеспечивает отличную совместимость с цветными металлами, а также системами покрытий на основе краски, лака и цинка. Не содержит барий, ПХД, ПХТ или других соединений хлора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Формование тонких листов, чистовая штамповка, пробивка, гибка. Штамповка листовых частей электродвигателей, с покрытием и без покрытия. Резание, гибка и расширение диаметра тонкостенных алюминиевых труб. Сталь, легкие металлы, латунь и бронза

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный продукт для обработки различных металлов (сталь, цветные и легкие металлы)
- Содержит инструмент в чистоте, предотвращает захват и налипание металлических частиц, обеспечивает долговременную защиту надлежащего состояния инструмента.
- Сплошной, легко растекающийся слой пленки, образующийся на металлических поверхностях обеспечивает непрерывность смазывания
- Позволяет не производить обезжиривание
- Здоровая и безопасная окружающая среда на производстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	светло-желтый, чистый
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,770
Кинематическая вязкость при 20°C (мм ² /с)	1,5
Температура вспышки (°C)	42

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс. +25°C

СРОК ГОДНОСТИ

1 год с даты производства в закрытой таре.